

Technisches Datenblatt

S&P Glasphalt® G

Vorbitumierte Asphaltbewehrung aus Glasfasern

für lokale oder vollflächige Applikationen von bituminösen Belägen



Vorteile

- Minimiert die Rissbildung (Ermüdungsrisse und thermische Risse)
- Verhindert Rissreflektion
- Garantierter Schichtenverbund dank Vorbituminierung zur Erfüllung der statischen Funktion
- Frei bewegliche Gitterstruktur- keine Knotenhaftung
- Hohe Steifigkeit
- Große Kraftaufnahme bei geringer Dehnung
- Geringer Verbrauch des bituminösen Voranstrichs
- Verlege leicht – auch in Kurven
- Nach Applikation sofort befahrbar und somit keine Wartezeiten für den Belagseinbau
- Problemlos Fräsbar und zu 100% rezyklierbar
- Reduzierte Unterhaltskosten

Technische Daten		längs	quer
Mechanische Eigenschaften		Glas	Glas
Elastizitätsmodul	(N/mm ²)	≥ 73'000	≥ 73'000
Dehnung ¹	(%)	3 (±0,3)	3 (±0,3)
Faserquerschnitt ¹	(mm ² /m)	46 (51 Faserstränge)	47 (52 Faserstränge)
Zugkraft	(kN/m)	120	120
Maschenweite	(mm)	ca. 15 x 15	
Frei bewegliche Knoten			

¹Offiziell zertifiziert nach EN 15381.

Prüfbericht tbu 1.1/26564/0289.0.1-2008e für Glas

CE- Kennzeichnung Gemäß EN 15381:2008

MwSt. / Steuer-Nr. ID-IT 02894580212
Part.IVA / Cod. Fisc. ID-IT 02894580212
Reg. Impr. - Handelsreg. BZ 02894580212
REA Nr. / VWV BZ - 214484
GK / C.S. 9.000,00 € g.e. / i.v.

Tel +39 335 70 18 337
info@tecnokraft.it

PEC: tecnokraftsrls@sicurmail.net

Prüfbericht tbu 1.1/26564/0291.0.1-2008e für Carbon
DIN EN ISO 10319 modifiziert

Applikationsanleitung:

- Traggrund staub- und fettfrei reinigen
- Aufbringen der Haftemulsion auf trockenem Untergrund.
- Verlegen der Asphaltbewehrung auf gebrochener (trockener) Emulsion maschinell oder von Hand möglichst unmittelbar vor Belageinbau.
- Einbau Asphaltbewehrung bei Temperaturen > 3 °C.
- Überlappungen 10 bis 20 cm
- Bewehrungsüberlappungen sind in Bezug auf das Fugen- und Rissbild sowie den Radlasten zu optimieren.
- Lokale Bewehrung kann mit Mischgut abgestreut werden. Damit wird das Aufreißen durch überrollende Fahrzeuge verhindert.
- Minimale Überdeckung von S&P Glasphalt® G beträgt 4 cm (empfohlen).

Die Abrollgeräte werden mietweise zur Verfügung gestellt.
Auf Wunsch erfolgt das Abrollen durch Tecnokraft.



Bituminöser Voranstrich

250 - 300 g/m² polymervergütete Emulsion je nach Typ und Traggrund (Restbitumenmenge)
(Empfehlung S&P: Helastoval 70 – Valli Zabban)

Hinweis: Diverse Europäische Normen resp. Richtlinien verlangen einen Schichtverbund für mehrschichtig bewehrte Asphaltsschichten > 12 oder 15 kN (Methode Leutner) resp. > 0.68 N/mm² (Zugversuch)

Der geforderte Schichtverbund wird mit S&P Glasphalt® G in der Praxis ohne SAMI-OB erreicht (Prüfberichte liegen vor).

Rollenbreiten	(m)	0.97 / 1.50 / 1.95 (weitere auf Anfrage)
Rollenlänge	(m)	50

MwSt. / Steuer-Nr. ID-IT 02894580212
Part.IVA / Cod. Fisc. ID-IT 02894580212
Reg. Impr. - Handelsreg. BZ 02894580212
REA Nr. / VWV BZ - 214484
GK / C.S. 9.000,00 € g.e. / i.v.

Tel +39 335 70 18 337
info@tecnokraft.it
PEC: tecnokraftsrls@sicurmail.net

Lagerung

Kühl und trocken, sowie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern

TESTS

Diverse Europäische Normen resp. Richtlinien verlangen einen Schichtverbund für mehrschichtig bewehrte Asphaltsschichten > 12 oder 15 kN (Methode Leutner) resp. > 0.68 N/mm² (Zugversuch)

CE- ZERTIFIZIERT

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der CE- Norm EN 15381

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

S&P Produkte sind für die industrielle Verwendung gefertigt. Sie müssen von Fachpersonal und Kompetenten Fachkräften mit entsprechender Ausbildung appliziert werden.

Dieses Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, dass das jeweils aktuelle Datenblatt vorliegt. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen
Aktuelle Datenblätter können jederzeit an allen unseren Standorten angefordert werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MwSt. / Steuer-Nr. ID-IT 02894580212
Part.IVA / Cod. Fisc. ID-IT 02894580212
Reg. Impr. - Handelsreg. BZ 02894580212
REA Nr. / VWV BZ - 214484
GK / C.S. 9.000,00 € g.e. / i.v.

Tel +39 335 70 18 337
info@tecnokraft.it
PEC: tecnokraftsrls@sicurmail.net